


STEICO *multi connect*

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

Abdichtungssystem für
STEICO Dämmlösungen



EINSATZBEREICHE

Für alle Anschlussbereiche
des STEICO Bausystems und
an angrenzende Bauteile

- Dauerelastisch
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Kann ohne Anpresslatte verwendet werden
- Hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com



LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOMulti connect kühl und trocken lagern bei +15 °C bis +25 °C

STEICOMulti connect vor Hitze, Kälte und Licht schützen

Mindestens 24 Monate lagerfähig



REINIGUNG

Die Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.

WEITERE HINWEISE

Ausgehärtete Materialreste nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Bitte zusätzliche Hinweise des Sicherheitsdatenblattes beachten.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LIEFERFORMEN STEICOMulti connect

Gebinde	Inhalt
12 Schlauchbeutel/Karton	à 600 ml/ 600 g
12 Kartuschen/Karton	à 310 ml/ 310 g

TECHNISCHE KENNDATEN STEICOMulti connect

Basis	modifizierte Dispersion	
Farbe	hellblau	
Filmeigenschaft	dauerelastisch	
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C	
Frostbeständigkeit	bis -30 °C	
Aushärtezeit	ca. 48 h (abhängig von Untergrund und Raupendicke)	
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C	
Reichweite	310 ml	6 - 8 m
	600 ml	12 - 14 m

VERARBEITUNG STEICOMulti connect

- Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen.
- Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit notwendig.
- 6-8 mm dicke Raupen einseitig auf die Bahn oder den tragfähigen Bauwerkstoff auftragen
- Die Bahn mit Entlastungsschlaufe innerhalb der Nassphase der Kleberaupe durch leichtes andrücken fixieren (ACHTUNG: Raupe nicht flach drücken)
- Alternativ kann die Verklebung nach bedingter Antrocknung (16-20 h, in staubfreier Umgebung) in die trockene Kleberaupe erfolgen. Hier kann der Anpressdruck erhöht werden.
- Bei der Verklebung von Bahnen, Wandanschlüssen etc. im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass eine intensive Feuchtebelastung, durch z.B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.

Ausgehärteter STEICOMulti connect besitzt eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbäder oder andere Nasszellenbereiche (u.a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), zu vermeiden.

Ihr STEICO Partner

www.steico.com

STEICO
Das Naturbausystem